

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika® Sella Bloque

ENLUCIDO-EMPASTE A LA VEZ, MONOCOMPONENTE, DE CAPA FINA PARA SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika Sella Bloque es un polvo blanco con aditivos especiales, de un sólo componente Tiene excelente manejabilidad para aplicar sobre bloques y ladrillos revocados en paredes interiores y exteriores. Puede reemplazar el uso de enlucidos.

USOS

Sika Sella Bloque puede usarse como enlucido y empaste a la vez, sobre bloques o ladrillos revocados en superficies interiores y exteriores.

VENTAJAS

- Fácil de usar, solamente tiene que agregar agua
- Permite ahorro de mano de obra y tiempo
- Permite ahorro de pintura por tener un acabado liso
- Excelente adherencia
- Secado rápido
- Una vez seco no desprende polvo
- No se fisura
- Se obtienen excelentes acabados

DATOS TÉCNICOS

Polvo blanco
Un componente

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar seca o ligeramente húmeda, limpia, libre de polvo, lechadas de cemento, curadores o desmoldantes y partes sueltas, porque afectarían la adherencia. Para eliminar los residuos de mortero es mejor lijar la superficie.

Mezclado:

En un recipiente adecuado colocar agua limpia e ir adicionando el polvo hasta obtener una pasta cremosa y sin grumos. (aproximadamente de 7 litros para la capa de emporado y 8 litros para la capa de acabado por saco de 20 kg, dependiendo de la consistencia deseada).

Este producto una vez mezclado se debe utilizar todo, no se puede guardar. Preparar únicamente lo que se vaya a consumir dentro de 1 hora.

Aplicación:

Aplicar con llana metálica entre cuatro o cinco capas para un espesor de 5 mm aproximadamente. Se recomienda que en las primeras capas, la pasta sea un poco más dura para un mejor cubrimiento del bloque. Entre capa y capa esperar que la anterior haya secado.

CONSUMO

Sobre prefabricados de hormigón aprox. 1,5 kg/m²
Sobre bloque revocado aprox. de 2,5 kg/m² a 3 kg/m²

Precauciones:

No preparar más de lo que pueda consumir en 1 hora.
No adicionar demasiada agua a la mezcla porque puede producir polvo.
Mantenga siempre el empaque bien cerrado.

PRESENTACIÓN

Sacos de 20 kg.

ALMACENAMIENTO

6 meses en su empaque original bien sellado y bajo techo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Producto no peligroso. Para mayor información solicitar la hoja de datos de seguridad.

Ecología

No verter directamente sobre vertientes de agua o el suelo, actuar de acuerdo a las regulaciones locales.

Toxicidad

No tóxico

Transporte

No peligroso

NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

Sika Ecuatoriana S.A. dispone de un sistema de gestión de la calidad y ambiental certificado de acuerdo a las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 respectivamente, por SGS.

Sika Ecuatoriana S.A. <http://ecu.sika.com>

Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo (Casilla 10093) PBX (593-4) 2812700 Fax (593-4) 2801229

Quito.- Av. Naciones Unidas entre Iñaquito y Núñez de Vela. Edificio Metropolitan. PBX (593-4) 2812700

Cuenca.- Av. Ordoñez Lasso y Los Claveles. Edf. Palermo Tel: +5937 4 089725 - 4102829