

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika® Pega Bloque

MORTERO CEMENTICIO MEJORADO CON ADITIVOS PARA LA PEGA DE BLOQUES.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Pega Bloque es un mortero cementicio tixotrópico, listo para usar, de un solo componente y mejorado con aditivos especiales, para la instalación de bloques de concreto en interiores y exteriores.

USOS

- Paredes de bloques de hormigón y arcilla.
- Levantamiento de Muros con o sin refuerzo.
- En interiores y exteriores.
- En subterráneo y/o sobre nivel de tierra.

VENTAJAS

- Más económico que utilizar mortero tradicional.
- Calidad constante, dosificación adecuada
- Excelente Adherencia, no necesita ligante.
- Alta resistencia y trabajabilidad.
- Tixotrópico.
- Ahorro de tiempo, dinero y mano de obra.
- Mezcla homogénea sin segregación.
- No se contrae, no se agrieta y no se fisura.
- Fácil de preparar. Sólo agregar agua.
- Libre de sales de cloruro.

MODO DE EMPLEO

La superficie y los lados del bloque deben estar sanos, limpios y libres de polvo, lechada de cemento, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia, cualquier otro contaminante y partes sueltas.

Sacuda el empaque en todas las direcciones para homogeneizar el producto. En un balde limpio mezcle 7 litros aprox. de agua con 40kg de Sika® Pega Bloque hasta obtener un mortero uniforme, de consistencia pastosa y exento de grumos.

Sika® Pega Bloque se aplica con un bailejo o llana metálica. Extienda una capa uniforme de Sika® Pega Bloque en la base de los bloques y coloque cada bloque sobre la capa de mortero procurando mantener el aplomo y el nivel. Para continuar con la pega coloque una capa de mortero en las juntas verticales antes de instalar el siguiente bloque. Presione hacia abajo y hacia el costado es decir en dirección

hacia el bloque que fue colocado anteriormente. Retire de las juntas el exceso de mortero con la llana o bailejo. Verifique constantemente el alineamiento de la pared.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Polvo gris cemento.
Densidad: 2.1kg x cm2
Consistencia: Pastosa, no descuelga.
Almacenamiento: 6 meses en su empaque original bien sellado, bajo techo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RECOMENDACIONES

No añadir más agua de la recomendada, luego de la mezcla inicial. Proteja la aplicación de la lluvia y de vibraciones fuertes por un mínimo de 8 horas.

Empezar el curado con agua al día siguiente, después de la colocación y realizarlo por 3 días. Cuando no se utiliza la totalidad del producto, cierre bien el saco y almacénelo en un lugar seco.

Lave bien las herramientas con agua y jabón, luego de su uso.

CONSUMO

Un saco de 40 kg de Sika® Pega Bloque sirve aproximadamente para la pega de 20 bloques (2 kg por bloque). Los rendimientos son aproximados y varían de acuerdo al ancho de la junta y las dimensiones del bloque.

PRESENTACIÓN

Saco: 40 kg

PRECAUCIONES

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile el área de uso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Consultar Hoja de Seguridad del producto.

NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

Sika Ecuatoriana S.A, dispone de un sistema de gestión de la calidad y ambiental certificado de acuerdo a las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 respectivamente, por SGS.

Sika Ecuatoriana S.A, <http://ecu.sika.com>

Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo (Casilla 10093) PBX (593-4) 2812700 Fax (593-4) 2801229

Quito.- Av. Naciones Unidas entre Inaquito y Núñez de Vela. Edificio Metropolitano. PBX (593-4) 2812700

Cuenca.- Av. Ordoñez Lasso y Los Claveles, Edf. Palermo Tel: +5937 4 089725 - 4102829