

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaCeram® Porcelanato

MORTERO ADHESIVO PARA PLACAS DE PORCELANATO CON CARACTERISTICAS MEJORADAS TIPO C2

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaCeram Porcelanato es un mortero adhesivo en polvo de un componente que contiene polímeros especiales con propiedades para una alta adherencia, especialmente indicado para la colocación de porcelanato, piezas de cerámica y otras placas de baja o alta absorción en pisos y paredes con alto tránsito en interiores y exteriores.

USOS

- Colocación de porcelanato, cerámica y otras placas de baja absorción con alto tránsito tanto en exteriores como en interiores.
- Colocación de porcelanato en baños, cocinas, laboratorios, supermercados, colegios etc.
- Colocación de pisos de gres y de cerámica sobre cerámica.
- Colocación de piezas de mármol, granito, ect., de bajo espesor.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Excelente adherencia en pisos y paredes (los valores que se obtienen superan ampliamente la exigencia de la norma de adherencia).
- Un solo componente.
- Fácil de preparar, solo agregue agua.
- Cumple con altos estándares de calidad y desempeño.
- Excelente trabajabilidad.
- Alta durabilidad, contiene agregados de alta calidad.
- Pega de cerámica sobre cerámica.
- Tecnología Antipolvo
- Certificado con la Norma NTE INEN-ISO 13007-1:2015

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques

SikaCeram Porcelanato viene en presentación de 25 kilos Y 50 kilos.

Vida en el recipiente

El tiempo de vida útil del producto en su empaque es de 9 meses.

Condiciones de Almacenamiento

Mantener el producto en su empaque original, bien sellado, bajo techo y protegido de la humedad.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo

El saco de 25kg de SikaCeram Porcelanato tiene un rendimiento aproximado de 3 m², dependiendo de la rugosidad del sustrato, nivelación de la superficie y del tamaño de la placa a colocar.

NOTAS

CÓDIGOS R/S

R: 22/25

S: 02/26

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

El soporte debe estar sano, nivelado, libre de lechadas y partes sueltas, limpio y exento de aceite, grasa, suciedades y otros contaminantes.

Mezclar el producto con 6 litros de agua aproximadamente hasta obtener una mezcla plástica y homogénea, dejar descansar el producto por 5 minutos.

Para la colocación de las placas se recomienda el uso de una llana dentada, aplicando el producto en un espesor mínimo de 5mm. Extienda el material de forma sectorizada, de acuerdo al avance previsto para la colocación de las placas. Una vez extendida la capa de SikaCeram Porcelanato se dispone de un tiempo abierto de 25 min aprox., (según temperatura y humedad relativa) durante el cual el producto mantiene sus propiedades adhesivas.

Colocar las piezas y presionarlas en forma pareja hasta que el adhesivo rebose. No humedecer las piezas a pegar.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725

