

## HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## Sikafloor®-2040

## REVESTIMIENTO DE REGULARIZACIÓN ACRÍLICO EN CAPA GRUESA, MONOCOMPONENTE

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikafloor® 2040 es un revestimiento acrílico para la regularización de pavimentos en capa gruesa, mono-componente, con adición de áridos seleccionados.

## USOS

Sikafloor®-2040 puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.

- Capa de regularización gruesa para la formación de pavimentos de tipo deportivo
- Capa de regularización en carriles bicicleta o similares

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil aplicación
- Gran durabilidad
- Disponible en tono gris oscuro
- Libre de disolventes

## INFORMACION DEL PRODUCTO

|                               |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base Química                  | Resina acrílica en dispersión acuosa                                                                                                                                           |
| Empaques                      | Envases de plástico de 30 kg.                                                                                                                                                  |
| Apariencia / Color            | Pasta color gris oscura.                                                                                                                                                       |
| Vida en el recipiente         | 12 meses desde la producción.                                                                                                                                                  |
| Condiciones de Almacenamiento | El producto debe almacenarse en un empaque sellado original, sin abrir y sin daños, en condiciones secas a temperaturas entre +5 ° C y +30 ° C. Siempre referirse al embalaje. |
| Densidad                      | ~ 1,6 Kg/l a 25°C                                                                                                                                                              |

## INFORMACION TECNICA

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistencia a la Abrasión | Resistencia a la abrasión 82 mg (CS 10/1000/1000) (8 días/ +23 °C) (Abrasión Taber. DIN 53109) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

#### Calidad del soporte:

El soporte de hormigón debe ser compacto. La resistencia a la compresión debe ser, al menos, 25 N/mm<sup>2</sup> y la resistencia a tracción no inferior a 1,5 N/mm<sup>2</sup>. Deben estar libres de cualquier tipo de contaminante como aceite, grasa, revestimientos antiguos, tratamientos superficiales, etc.

#### Preparación del soporte:

El soporte de hormigón o el soporte asfáltico debe ser preparado mecánicamente mediante granallado o es-carificado, para eliminar las lechadas superficiales y obtener una superficie texturada de poro abierto. En caso de soportes cementosos, se deberán imprimir con el producto SikaTop 77. Se eliminarán las partes débiles del hormigón y las oquedades y burbujas deberán quedar totalmente expuestas. Las reparaciones en el soporte, así como el relleno de coqueras/oquedades se llevarán a cabo utilizando los materiales apropiados de las gamas SikaRep EC o SikaTop 122. Las manchas grandes pueden ser eliminadas mediante lijado. Cualquier resto de suciedad, material suelto o mal adherido debe ser totalmente eliminado antes de proceder a la aplicación del producto, preferiblemente mediante cepillado y aspirado.

### MEZCLADO

Instrucciones de aplicación:

- Mezclado El Sikafloor®-2040 se suministra listo para su uso y sólo debe ser homogeneizado.
- Tiempo de mezclado 2 minutos

### APLICACIÓN

Herramientas de mezclado:

El Sikafloor® 2040 debe amasarse con una batidora eléctrica de baja velocidad (300 -400 rpm) o equipo similar.

Método de aplicación/Herramientas:

Antes de la aplicación, comprobar el contenido de humedad del soporte, la humedad relativa y el punto de rocío. Si el contenido de humedad es > 4% en peso, se deberá aplicar el Sikaguard 720 Epocem como barrera de vapor temporal.

### RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

**Durán:**

Km 3.5 vía Durán-Tambo  
PBX 0999502574

**Machachi:**

Parque Industrial El Obraje, frente al  
Fuerte Militar Atahualpa  
Panamericana E35 Vía Machachi –  
Alóag  
PBX: 0999502574

**Hoja Técnica de Producto**

Sikafloor®-2040

Octubre 2025, Versión 03.01  
020813020010000009

Sikafloor-2040-es-EC-(10-2025)-3-1.pdf

