

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sikagard® Cure Hard

CURADOR TIPO RESINA Y ENDURECEDOR PARA SUPERFICIES DE HORMIGÓN

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Sikaguard Cure/Hard es una solución de resinas plastificantes y agentes adhesivos.

USOS

ENDURECER SUPERFICIES VIEJAS

Desarrolla un piso resistente al desgaste cuando se aplica sobre una superficie que genera polvo.

ENDURECEDOR DE PISOS

Provee una superficie dura, sin formación de polvo, una vez que el hormigón ha endurecido.

CURAR EL HORMIGÓN

Forma una película impermeable aplicada sobre el hormigón fresco, recién colocado, que ayuda a mantener una alta humedad en el hormigón.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Aplicado al hormigón recién colocado, el Sikaguard Cure/Hard sella la humedad y ayuda al curado. Esta acción desarrolla una superficie dura y libre de polvo.
- Sobre el hormigón endurecido, la impregnación hace los pisos resistentes al desgaste más fáciles de limpiar y mantener.
- Reduce la eflorescencia.
- El acabado seco resiste aceites, grasas, alcalis y limitada exposición a la gasolina; no se mancha.
- El Sikaguard Cure/Hard es de color ámbar y no cambia el color del hormigón o mortero.
- Puede ser usado en superficies interiores y exteriores.
- Las superficies tratadas con Sikaguard Cure/Hard no interfieren en la adherencia de pinturas, cerámicos, azulejos u otros materiales propios de pisos.

CERTIFICADOS / NORMAS

El Sikaguard Cure/Hard cumple con especificaciones ASTM C-309 Tipo 1.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Resinas plastificantes y adhesivo.
Empaques	Lata 3 kg. Tambor 180 kg.
Apariencia / Color	Líquido color ámbar ligero.
Vida en el recipiente	24 meses.
Condiciones de Almacenamiento	Mantener en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo.
Densidad	0,9 kg/l aprox.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo

- Sobre hormigón seco, como endurecedor superficial, aplicar en una proporción de 30 - 40 m²/galón por mano.
 - Para proporcionar curado de hormigón recién colocado, use Sikaguard Cure/Hard en una proporción de 20 m²/galón.
- Dos manos son recomendadas para mejores resultados.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

El Sikaguard Cure/Hard es inflamable con punto de inflamación de 27°C. Después de seco es inodoro, incombustible y no tóxico. La ventilación es esencial durante la aplicación. Evitar respiración prolongada de los vapores.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Sobre el hormigón endurecido, aplicar con rociador, rodillo o brocha. Sobre el hormigón fresco, hormigón húmedo, aplicar Sikaguard Cure/Hard con rociador después de que el agua de exudación ha desaparecido y antes de que la superficie inicie el secado. Los pisos viejos deben limpiarse y permitir secarse previo a la aplicación. El tiempo de secado de la película es aprox. 4 horas a 24°C. Si el hormigón tiene buena resistencia está listo para el tráfico cuando el solvente haya evaporado.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

Durán:

Km 3.5 vía Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al
Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi –
Alóag
PBX: 0999502574

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

SikagardCureHard-es-EC-(05-2026)-1-2.pdf