

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaFill®-200 Teja EC

PINTURA ACRÍLICA TIPO 1 DE ALTA CALIDAD, DISEÑADA PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE TECHOS, TEJAS Y LÁMINAS ONDULADAS DE FIBROCEMENTO, ÚNICA CON LA TECNOLOGÍA "AFA", CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A LA INTemperIE QUE PROTEGEN EL COLOR DE LOS RAYOS UV.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaFill 200 Teja, pintura arquitectónica base acrílica caracterizada por su alto desempeño, resistencia a la intemperie, lavabilidad, alto cubrimiento, alto rendimiento, brochabilidad y protección de techos, tejas y láminas de fibrocemento ante la formación de bacterias, algas y el crecimiento de hongos.

llos y bituminosos en buen estado.

- De base acuosa, no tóxico, no inflamable.

USOS

▪ Sikafill 200 Teja está recomendado para la protección y decoración de: techos, tejas, láminas de fibrocemento y todo tipo de superficies cementosas tanto en exterior como interior.

Sikafill 200 Teja se caracteriza por:

- Ser resistente a la intemperie.
- Tener excelente cubrimiento.
- Poseer una excelente nivelación de capa.
- La más alta resistencia a hongos, algas y bacterias.
- Resistente a superficies alcalinas.
- Muy buena adherencia a la mayoría de las superficies en construcción.
- Mantener su color inalterable por largo tiempo.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Alta durabilidad de color.
- Resistente a los rayos UV.
- Antihongos, antibacterial y evita el crecimiento de algas.
- Impermeable.
- Excelente acabado.
- Largos periodos entre mantenimiento.
- Ecológico (libre de VOC).
- Gran durabilidad a la intemperie.
- Fácil aplicación por métodos tradicionales.
- Buena adherencia a una gran variedad de soportes: fibro-cemento, tejas, metal, mortero, hormigón, ladri-

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Acrílico base agua.
Empaques	Plástico 1 Galón Caneca 5 Galones.
Color	Rojo Teja Naranja Austral Teja vieja Rojo ladrillo
Vida en el recipiente	18 meses
Condiciones de Almacenamiento	Sikafill 200 Teja, puede ser almacenado durante 18 meses en su envase original, bien sellado y bajo techo.
Densidad	Aprox.: 1,36 Kg./lt.
Viscosidad	Aprox.: 18000 a 36000 Cps.
Consumo	Superficie nueva: Aprox. 18 a 20 m ² /galón. Repinte: Aprox. 20 a 22 m ² /galón.
Tiempo de secado	(25°C – 50% HRA) Al tacto: 45 minutos. Secado inicial: 2 – 4 horas. (entre capas) Secado final: 72 hrs.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar seca, sana y limpia de cualquier resto de polvo, grasa, químicos o materiales mal adheridos, con el fin de obtener una buena adherencia.

En superficies con eflorescencia o sales minerales humedezca la superficie y limpie con Sika® Limpiador New. En superficies con hongos o moho, utilice Sika® Mata Hongos.

Las fisuras deben ser selladas con Sikacryl® Premium o Sikaflex® 1A. Sobre superficies alcalinas realice un proceso con Sika® Limpiador New, lo que provocará una respuesta antialcalina.

Para repintes de superficies en buen estado, se debe lijar y limpiar muy bien el polvo, eliminando la pintura deteriorada y suelta, antes de proceder con la aplicación de Sikafill® 2 Teja.

Preparación del producto:

Mezclar Sikafill® 200 Teja hasta que esté totalmente homogéneo, no exceder 2 minutos de agitación. La aplicación puede realizarse con rodillo de felpa, brocha o equipo de airless.

Aplicación:

Diluya Sikafill® 200 Teja hasta con un 30% de agua y

aplique una primera mano, Dejar secar aproximadamente 45 minutos (25°C. – 50% HRA). A continuación, aplique la primera capa de producto puro y deje secar de 2 a 4 horas dependiendo de la región geográfica donde se encuentre y los demás indicadores ambientales. Aplica una segunda capa de producto puro sólo de ser necesario. Proteja el producto de la lluvia por lo menos 4 horas.

Dependiendo del método de aplicación seleccionado, diluya Sikafill® 200 Teja con agua desde un 5% hasta un 30%, para efecto de conseguir el mejor desempeño de rociado

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas y equipos de aplicación deben limpiarse con agua inmediatamente al haber terminado la aplicación. Y si el producto ya seco totalmente, se deberán utilizar métodos mecánicos.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En

la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km 3.5 vía Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al
Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi –
Alóag
PBX: 0999502574

Hoja Técnica de Producto

SikaFill®-200 Teja EC

Octubre 2025, Versión 01.02

020915101000000091

SikaFill-200TejaEC-es-EC-(10-2025)-1-2.pdf

