

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika® Antisol® Blanco INF

CURADOR PARA HORMIGÓN Y MORTERO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Antisol Blanco INF es una emulsión acuosa de parafina que forma, al aplicarse sobre el hormigón o mortero fresco, una película impermeable que evita la pérdida prematura de humedad, para garantizar un completo curado del material.

USOS

PARA CURAR EL HORMIGÓN O MORTERO

La película que forma el Antisol Blanco INF retiene el agua de la mezcla evitando el resecamiento prematuro garantizando una completa hidratación del cemento, un normal desarrollo de resistencias y ayudando a controlar el agrietamiento del hormigón o mortero.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Antisol evita el resecamiento prematuro y por lo tanto la reducción de resistencia, las grietas por secado rápido, la mala calidad superficial del hormigón.
- Especialmente diseñado para el curado en recintos cerrados ya que no contiene solventes.
- Su color más blanco permite observar y controlar el curado durante la aplicación.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Tambor 200 kg
Apariencia / Color	Líquido blanco.
Vida en el recipiente	Un año.
Condiciones de Almacenamiento	Mantener en sitio fresco y bajo techo, en envase original bien cerrado.
Densidad	1 kg/l aprox.
Consumo	Aplicado con fumigadora agrícola o aspersor neumático aproximadamente 50 g/m2 dependiendo de la velocidad del viento y la práctica del operario.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

- Antisol Blanco INF debe agitarse antes de usarlo y periódicamente durante su aplicación.
- Proteger la película de la lluvia por lo menos dos (2) horas y del tráfico por lo menos durante 7 días.
- Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado deberá retirarse la película dejada por el curador.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

- Usar guantes, gafas de protección para su manipulación.
- Consultar Hoja de Seguridad del producto.

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Antisol Blanco INF debe diluirse en agua potable (no contaminada) en proporción un (1) volumen de Antisol y tres (3) volúmenes de agua. La dilución hecha así se aplica sobre la superficie del hormigón o mortero haciendo uso de una fumigadora accionada manualmente o de un aspersor neumático. El área a curar se debe cubrir totalmente. La aplicación del producto se hace en dos pasadas sucesivas e inmediatas. La aplicación del curador debe hacerse tan pronto desaparezca el agua de exudación del hormigón o mortero. Si las condiciones ambientales son agresivas con presencia de fuerte sol y viento, se recomienda aplicar el producto una vez que termine el acabado. La aplicación también puede efectuarse con brocha, sólo que en este caso la superficie queda rayada por las cerdas de la brocha y el consumo se incrementa.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o apti-

tud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km 3.5 vía Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al
Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi –
Alóag
PBX: 0999502574