

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika® Cement Asfaltico

EMULSIÓN ASFÁLTICA CON RESINA ACRÍLICA COMO IMPRIMANTE PARA LA INSTALACIÓN DE MANTOS ASFÁLTICOS PREFORMADOS Y COMO MEMBRANA DE FORMACIÓN EN SITIO PARA IMPERMEABILIZAR TERRAZAS Y CUBIERTAS.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika Cemento Asfáltico sirve como mejorador de adherencia e imprimante previo la instalación de mantos asfálticos de aplicación al frío y al calor. Sika Cemento Asfáltico forma con el producto SikaFill Refuerzo (malla de poliéster) un sistema para impermeabilizar cubiertas y elementos enterrados, debiendo aplicar una pintura reflectiva como protección UV como acabado en caso de exposición al sol.

USOS

Sika Cemento Asfáltico, se usa para:

La impermeabilización en frío de techos, terrazas, cubiertas, sobre soportes en madera, concreto y mortero.

Como imprimante para la colocación de mantos asfálticos al frío y al calor, y; para telas asfálticas en general.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Mayor flexibilidad y adherencia que las emulsiones convencionales.
- Mayor resistencia al envejecimiento, no se cristaliza con el tiempo.
- Adhiere sobre superficies húmedas $\leq 4\%$ de Humedad Superficial.
- Fácil aplicación.
- No es tóxica, libre de solventes.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Acrílico
Empaques	Plástico: 1.6 Kg Plástico: 3.5 kg Caneca: 18.0 kg
Vida en el recipiente	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	El tiempo de almacenamiento es de un (1) año en su envase original bien cerrado en lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Rendimiento

Sika Cemento Asfáltico: (como imprimante) diluido con agua en relación 1:1 (volumen equivalente) con un rendimiento teórico de 88 a 120 m²/18 kg.
Sika Cemento Asfáltico: Aprox. 435 gr/m² por capa de producto puro.
SikaFill Refuerzo: Rollo de 1,10 m x 100 m, cubre 100 m²

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Use guantes de goma y gafas protectoras para su aplicación.
Consulte la ficha de seguridad del producto

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SUSTRATO

Preparación de la superficie:
La superficie debe estar limpia.
Las pendientes y bajantes deben ser las adecuadas para evitar empozamientos de agua.
Garantizar perfil de anclaje por medios mecánicos.
Aplicar con una humedad (HS) menor al 4%.

APLICACIÓN

1. **Como imprimante:** Extienda una capa de Sika Cemento Asfáltico, diluida con agua en relación 1:1 (Sika Cemento Asfáltico - Agua) con cepillo, brocha o escoba blanda, deje secar por 4 horas aproximadamente.
2. **Como membrana asfáltica de formación en sitio:**
Aplique una capa pura de Sika Cemento Asfáltico y extienda la malla de refuerzo (SikaFill Refuerzo), teniendo cuidado de no dejar bolsas de aire y garantizando que esta quede completamente adherida, dejar secar apropiadamente.
Luego aplique una o dos capas adicionales de Sika Cemento Asfáltico como acabado.
Proteja la impermeabilización de los rayos solares con una capa de SikaFill, según la necesidad. Soporta tráfico peatonal de mantenimiento.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso:

Durán:
Km 3.5 vía Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:
Parque Industrial El Obraje, frente al
Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi –
Alóag
PBX: 0999502574

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

SikaCementAsfaltico-es-EC-(10-2025)-1-3.pdf