

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaCeram® Standard

MORTERO ADHESIVO PARA PEGA DE CERÁMICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaCeram Standard es un mortero adhesivo formulado con cemento, arena bien gradada y aditivos especiales, para la pega de cerámica, azulejo, placas de arcilla o cemento y otros revestimientos de alta absorción.

SikaCeram Standard puede usarse en la pega de cerámica, sobre bases de concreto o mortero, pisos y paredes comerciales y residenciales con tránsito moderado en interiores y exteriores.

USOS

- Paredes y mesones de cocinas.
- Paredes y pisos de baños y lavanderías.
- En zonas de procesamiento de alimentos.
- Áreas con pisos de tráfico moderado.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	SikaCeram Standard viene en presentación de 25 kilos y 50 kilos.
Vida en el recipiente	El tiempo de vida útil del producto en su empaque es de 9 meses.
Condiciones de Almacenamiento	Mantener el producto en su empaque original, bien sellado, bajo techo y protegido de la humedad.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	El rendimiento aprox. de SikaCeram Standard es de 3 m ² por cada saco de 25 kg, dependiendo de la nivelación de la superficie.
----------------	---

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

DOCUMENTOS ADICIONALES

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de usar, sólo agregue agua.
- Excelente adherencia en pisos y paredes interiores y exteriores.
- Aumenta la impermeabilidad.
- Permite aplicar más área en menos tiempo.
- Mayor durabilidad del trabajo.
- Elaborado con agregados de alta calidad.
- Certificado con la Norma NTE INEN-ISO 13007-1:2015

No utilice este producto sobre superficies flexibles ni bajo inmersión permanente. Use SikaCeram Premium para placas de formato grande.

Limpie las herramientas con agua inmediatamente después de haber terminado de usarlas. Aplique las cerámicas dentro de los siguientes 15 minutos de haber colocado la mezcla.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

La superficie debe estar sana, libre de polvo, lechada de cemento, pintura y partes sueltas.
En un recipiente adecuado verter la mitad del agua de amasado, agregar el SikaCeram Standard, mezclar y agregar más agua hasta obtener la consistencia requerida (aprox 5 litros por cada saco de 25kg)
Aplique el producto en un espesor de hasta 5mm, utilizando una llana dentada, asegúrese que la consistencia del producto sea la adecuada, de manera que no se escurran los elementos a pegar, ni sea muy seca de tal forma que no afecte a la adherencia, coloque la cerámica antes de que el producto desarrolle una película dura en la superficie.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: [web: http://ecu.sika.com](http://ecu.sika.com)

Durán:

Km 3.5 vía Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:

Parque Industrial El Obraje, frente al
Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi –
Alóag
PBX: 0999502574