

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sikagard® Cure Hard

CURADOR TIPO RESINA Y ENDURECEDOR PARA SUPERFICIES DE HORMIGÓN

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Sikaguard Cure/Hard es una solución de resinas plastificantes y agentes adhesivos. El Sikaguard Cure/Hard cumple con especificaciones ASTM C-309- Tipo 1. Viene listo para usar

USOS

- Para endurecer superficies viejas. Desarrolla un piso resistente al desgaste cuando se aplica sobre una superficie que genera polvo.
- Endurecedor de pisos. Provee una superficie dura, sin formación de polvo, una vez que el hormigón ha endurecido.
- Para curar hormigón. Forma una película impermeable aplicada sobre el hormigón fresco, recién colocado, que ayuda a mantener una alta humedad en el hormigón.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Aplicado al hormigón recién colocado, el Sikaguard Cure/Hard sella la humedad y ayuda al curado. Esta acción desarrolla una superficie dura y libre de polvo.
- Sobre el hormigón endurecido, la impregnación hace los pisos resistentes al desgaste más fáciles de limpiar y mantener.
- Reduce la eflorescencia.
- El acabado seco resiste aceites, grasas, alcalis y limitada exposición a la gasolina; no se mancha.
- El Sikaguard Cure/Hard es de color ambar y no cambia el color de hormigón o mortero.
- Puede ser usado en superficies interiores y exterior-

res.

- Las superficies tratadas con Sikaguard Cure/Hard no interfieren en la adherencia de pinturas, cerámicos, azulejos u otros materiales propios de pisos.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Resinas plastificantes y adhesivo.
Empaques	Lata 3 kg. Tambor 180 kg.
Apariencia / Color	Líquido color ámbar ligero.
Vida en el recipiente	24 meses.
Condiciones de Almacenamiento	Mantener en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo.
Densidad	0,9 kg/l aprox.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	<ul style="list-style-type: none">• Sobre hormigón seco, como endurecedor superficial, aplicar en una proporción de 30 - 40 m²/galón por mano.• Para proporcionar curado de hormigón recién colocado, use Sikaguard Cure/Hard en una proporción de 20 m²/galón. Dos manos son recomendadas para mejores resultados.
---------	--

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Sobre el hormigón endurecido, aplicar con rociador, rodillo o brocha.
Sobre el hormigón fresco, hormigón húmedo, aplicar Sikaguard Cure/Hard con rociador después de que el agua de exudación ha desaparecido y antes de que la superficie inicie el secado. Los pisos viejos deben limpiarse y permitir secarse previo a la aplicación. El tiempo de secado de la película es aprox. 4 horas a 24°C.
Si el hormigón tiene buena resistencia está listo para el tráfico cuando el solvente haya evaporado.

LIMITACIONES

El Sikaguard Cure/Hard es inflamable con punto de inflamación de 27°C.
Después de seco es inodoro, incombustible y no tóxico.
La ventilación es esencial durante la aplicación. Evitar respiración prolongada de los vapores.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725

Sika Ecuadoriana S.A. dispone de un
Sistema de Gestión de la Calidad y
Ambiental certificado de acuerdo a los
normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
respectivamente, por SGS

Hoja Técnica de Producto
Sikagard® Cure Hard
Octubre 2018, Versión 01.01
021405031000000045

SikagardCureHard-es-EC-(10-2018)-1-1.pdf

