

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaTop®-144 Experto

RECUBRIMIENTO DE CEMENTO MODIFICADO CON POLÍMEROS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es un recubrimiento cementoso de dos componentes modificado con polímeros. Diseñado para usarse en sustratos de concreto, mortero y mampostería. Se aplica fácilmente con brocha, rodillo o equipo de pulverización. Este revestimiento de textura fina y resistente a la abrasión se utiliza como protección contra las sales de deshielo y para la impermeabilización de elementos constructivos diseñados para contener agua permanentemente. No exponer al sol.

USOS

- Como recubrimiento impermeable en tanques para depósitos de agua de consumo humano, muros de contención, muros enterrados, etc.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Recubrimiento decorativo de larga duración, ideal para protección de superficies.

- Puede aplicarse en tanques para agua potable.
- Resiste el ambiente salino.
- Buena adherencia a los materiales de construcción.
- Puede aplicarse sobre superficies húmedas.
- Permeable al vapor del agua.
- Aplicación sencilla con rodillo o brocha.
- Fácil limpieza de las herramientas.

CERTIFICADOS / NORMAS

USDA certificado para contacto accidental con alimentos y agua de consumo humano.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Unidad de 5 Kg Unidad de 10 Kg Componentes A+B
Vida en el recipiente	El tiempo de almacenamiento es de 9 meses en su envase original.
Condiciones de Almacenamiento	Almacene en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo. Proteja de sol y de las heladas. Mantener a una temperatura entre 5°C y 35°C

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre trans-

porte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, sana y exenta de grasa aceite, pinturas o agentes curadores. Repare las grietas y los descascaramientos con un mortero preparado con SikaTop 77. Humedezca la superficie para lograr buena adherencia.

Preparación del producto:

En un recipiente de boca ancha vierta primero el componente líquido, y luego el polvo en forma gradual durante la mezcla. Mezcle manualmente o con equipo mecánico (taladro de bajas revoluciones), hasta obtener una mezcla homogénea exenta de grumos.

APLICACIÓN

Aplique el SikaTop 144 antes de transcurrir 1 hora de mezclado (a 20°C).

Una vez mezclado el SikaTop 144, aplique con brocha o rodillo en 2 manos.

Aplique la segunda mano cuando la primera haya secado.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725

Hoja Técnica de Producto

SikaTop®-144 Experto
Mayo 2025, Versión 01.02
020701010020000250

SikaTop-144Experto-es-EC-(05-2025)-1-2.pdf