

# HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## SikaCeram<sup>®</sup> Premium

MORTERO ADHESIVO MEJORADO PARA EL PEGADO DE PLACAS DE BAJA ABSORCIÓN.

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaCeram Premium es un mortero adhesivo mejorado con polímeros de altas prestaciones, bi-componente, semiflexible, de alta adherencia, plasticidad y trabajabilidad para el pegado de placas.

El mortero SikaCeram Premium es impermeable, por lo que puede ser usado bajo inmersión de agua; como piscinas, piletas, etc.

### USOS

El producto sirve para pegar:

- Cerámica
- Placas de baja absorción; porcelanato, granito, mármol, piedra, etc.
- Fachaleta
- Otros revestimientos minerales

El mortero SikaCeram Premium puede usarse en los siguientes tipos de superficie:

- Hormigón o mortero.
- Soporte que puedan sufrir movimientos de retracción o expansión térmica.
- En superficies de baja absorción en los que no se desea usar imprimación.
- Paredes y pisos interiores y exteriores con alto tráfico.
- Superficies bajo inmersión de agua.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Tixotrópico (no escurre).
- Tiempo de abierto prolongado.
- Alta durabilidad inclusive bajo inmersión de agua.
- Excelente adhesión a la mayoría de soporte (hormigón, mortero cementoso, piedra, ladrillo, etc).
- Fácil de usar, muy buena trabajabilidad.
- Excelente adherencia en pisos interiores y exteriores con alto tráfico.

## INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Empaques</b>	SikaCeram Premium viene en presentación de 25 kilos. (saco de 20kg y plástico de 5kg)
<b>Vida en el recipiente</b>	El tiempo de vida útil del producto es de 9 meses.
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Mantener el producto en su empaque original, bien sellado, bajo techo y protegido de la humedad.
<b>Densidad</b>	Densidad del mortero fresco: ~1,9 kg/l (a +20°C)

## INFORMACION DE APLICACIÓN

<b>Consumo</b>	El producto tiene un rendimiento aproximado de 3m <sup>2</sup> , dependiendo de la rugosidad del sustrato, nivelación de la superficie y del tamaño de la placa a colocar.
----------------	--

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## LIMITACIONES

- Los soportes cementosos deben tener al menos 28 días de edad.
- Si se requiere ajustar la consistencia de la mezcla, se puede agregar hasta medio litro de agua por unidad de SikaCeram-Premium.
- Proteger el material aplicado aún fresco de la lluvia y las heladas.
- No se debe remover las piezas cerámicas a utilizar.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

El soporte debe estar sano, nivelado, libre de lechadas, limpio y exento de aceite, grasa, suciedad, partes sueltas y otros contaminantes. Debe ser eliminado el hormigón débil y/o lechada superficial. Las pequeñas irregularidades pueden repararse usando SikaCeram Premium. Si el soporte es muy poroso, la temperatura es alta y la humedad relativamente baja es recomendable humedecer la superficie evitando empozamientos. Las desviaciones de nivelación deberán ser menores a 5mm medido con una regla de 2m de longitud. Si el piso presenta una superficie irregular, el soporte se debe nivelar con un mortero mejorado.

### MEZCLADO

#### RELACIÓN DE MEZCLADO

Parte A : Parte B = 1 : 4 (partes en peso)

### TIEMPO DE MEZCLADO

Agitar la parte A antes de usarla. Verter toda la parte A en el recipiente de mezcla y añadir la parte B despacio mientras se mezcla, hasta conseguir una consistencia uniforme libre de grumos.

Dejar reposar el producto durante unos minutos antes de usarlo. La superficie debe ser pre-humedecida.

### HERRAMIENTAS

El mortero SikaCeram-Premium se puede mezclar a mano o con taladro de bajas revoluciones. Se aplica utilizando la llana dentada sobre la superficie.

### APLICACIÓN

Aplicar en la superficie una capa uniforme del mortero, luego pasar la llana y proceder a fijar la placa fuertemente sobre el mortero. Utilizar un mazo de goma para sacar el aire encerrado.

Como guía:

- Para piezas cerámicas mayores de 30 x 30 se deber usar la técnica de pagado doble.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con agua inmediatamente después del uso. El material una vez endurecido/curado solo se podrá eliminar mecánicamente.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

## NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

**Durán:**

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.  
PBX (593) 4 2812700

**Quito:**

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito  
y Núñez de Vela.  
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112  
Tel: (593) 2 4506455

**Cuenca:**

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.  
Edificio Palermo  
Tel: (593) 7 4089725

