

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

SikaCeram[®] Plus

MORTERO ADHESIVO PARA PEGA DE CERÁMICA SOBRE CERÁMICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaCeram Plus es un mortero adhesivo elaborado con cemento, arenas de cuarzo y látex en polvo, que mezclado con agua forma una pasta de largo tiempo de manejabilidad, gran capacidad de retención de agua y mejor adherencia.

SikaCeram Plus está diseñado para la pega de cerámica sobre cerámica y de otras placas de mediana y alta absorción sobre superficies de mampostería, concreto o mortero con tránsito moderado en interior y exterior.

USOS

- Paredes y mesones de cocinas.
- Paredes y pisos de baños y lavanderías.
- En zonas de procesamiento de alimentos.
- Pisos de restaurantes.
- Áreas con tráfico moderado
- Mortero para pega de porcelanato, gres y otras placas de mediana absorción y baja absorción en formato pequeño y mediano.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Pega de cerámica sobre cerámica.
- No necesita humedecer la superficie ni los elementos a pegar.
- Fácil de usar, sólo agregue agua.
- Excelente adherencia, contiene aditivos especiales.
- Pega de placas en paredes y pisos interiores y exteriores con tránsito moderado.
- Mayor durabilidad del trabajo.
- Elaborado con agregados de alta calidad.
- Cumple con altos estándares de calidad y desempeño.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	SikaCeram Plus viene en presentación de 25 kilos.
Vida en el recipiente	El tiempo de vida útil del producto es de 9 meses.
Condiciones de Almacenamiento	Mantener el producto en su empaque original, bien sellado, bajo techo y protegido de la humedad.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	El saco de 25kg tiene un rendimiento aproximado de 3m ² , dependiendo de la rugosidad del sustrato, nivelación de la superficie y del tamaño de la placa a colocar.
----------------	--

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

DOCUMENTOS ADICIONALES

RECOMENDACIONES

No utilice este producto sobre superficies flexibles. No se recomienda su uso en hornos, ni cuartos fríos. Para pega de placas con dimensiones mayores utilice Sikaceram Premium.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos, ecológicos, toxicológicos y otros.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar sana, libre de polvo, lechada de cemento, pintura y partes sueltas. En placas vitrificadas quitar el brillo con medios mecánicos o químicos para asegurar una correcta adherencia.

MEZCLADO

En un recipiente adecuado verter la mitad del agua de amasado, agregar el SikaCeram Plus, mezclar y agregar más agua hasta obtener la consistencia requerida (aprox. 6 litros cada saco de 25 kilos).

APLICACIÓN

Aplique el producto en un espesor mínimo de 5mm. utilizando una llana dentada, asegúrese que la consistencia del producto sea la adecuada de manera que no se escurran los elementos a pegar, ni sea muy seca para que no afecte la adherencia, coloque los azulejos o cerámicos antes de que el producto desarrolle una película en la superficie que impida el correcto pegado.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En

la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: <http://ecu.sika.com>

Durán:

Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:

Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:

Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725